

AXAFINISH Marble

GENERALITES

ENDUIT DE FINITION, DERNIÈRE COUCHE POUR PLAFONDS AXACOUSTIC

- Prêt à l'emploi, sans odeur
- Peut être teinté
- Produit en phase aqueuse
- Minéral , scintillant

PREPARATION

- Application sur panneau AXABOARD recouvert d'une couche d'AXABASE sèche et éventuellement poncée.
- AXAFINISH Marble doit être mélangé pendant 2-3 minutes afin d'homogénéiser l'enduit avant son utilisation et utilisé dans les 24h. AXAFINISH Marble peut être stocké dans la machine à projeter durant la nuit en ajoutant une petite quantité d'eau et en couvrant le tout avec du plastique.
- Dilution possible 0,5l / seau de 15kg

APPLICATION & MISE EN OEUVRE

- Machine de projection avec compresseur pour enduit (buse 4 ou 5mm)
- La température de la pièce doit être au minimum de 10°C. Couvrir toutes les surfaces proches de la zone de projection avec du plastique. Utiliser un scotch résistant à l'humidité.
- Lissage dans les 2 sens directement après la projection. Ajouter un peu d'eau sur la lisseuse si besoin.
- Après séchage complet, ponçage possible avec abrasif de grade 220 ou plus..
- Nettoyage du matériel et du chantier à l'eau

DONNEES TECHNIQUES

- **Aspect** : Pâte blanche, sans odeur
- **Consommation** : 2 Kg/m² sur panneau AXABOARD (laine minérale) enduit d'AXABASE
- **Temps de séchage** : 24 - 36 heures selon l'épaisseur projetée, à 20°C et hygrométrie normale
- **Conservation** : 9 mois en emballage d'origine non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Conditionnement** : Seaux de 15 Kg / Palette de 33 seaux (495 Kg)